

## FICHE TECHNIQUE

# SikaCeram<sup>®</sup>-206 Multiflow

Mortier-colle amélioré classe C2 ET/EG

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SikaCeram<sup>®</sup>-206 Multiflow est un mortier-colle amélioré polyvalent à double consistance, destiné à la pose de revêtements céramiques et pierres naturelles sur supports neufs et anciens.

Il est adapté à la mise en oeuvre de carreaux de porosité réduite avec une application en couche mince sur les sols et murs intérieurs et les sols extérieurs.

SikaCeram<sup>®</sup>-206 Multiflow spécialement formulé avec des additifs spéciaux.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Murs intérieurs
- Sols intérieurs et extérieurs
- Façades

SikaCeram<sup>®</sup>-206 Multiflow est un produit qui convient pour le collage de céramique en couche mince (jusqu'à 5mm), sur les surfaces verticales et horizontales en mortier et en béton en intérieur.

SikaCeram<sup>®</sup>-206 Multiflow est un produit adapté pour le collage de pièces de format allant jusqu'à 1,20mx1,20m sur les sols intérieurs et extérieurs.

Dans les formats supérieurs à 0,60x0,60m il est nécessaire de garantir la planéité du support et éviter une variation de plus de 2mm sous la règle de 2m. En cas d'absence de celui-ci, le niveler avec un matériau de type Sikafloor Level et réaliser un double encollage.

Sa grande capacité d'adhésion en fait un produit idéal pour les cas où une faible capacité d'adhésion est nécessaire, les cas où la faible absorption du substrat ou du carreau le rendent inadapté aux mortiers traditionnels.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement Sac 25Kg

Durée de Conservation 12Mois

#### Fiche Technique

SikaCeram<sup>®</sup>-206 Multiflow

Novembre 2023, Version 01.01

021710102000000959

<b>Conditions de Stockage</b>	Stocké correctement dans son emballage d'origine non ouvert, scellé et non endommagé, dans un endroit sec.
<b>Aspect / Couleur</b>	poudre grise
<b>Proportions du Mélange</b>	Volume d'eau <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consistance standard : 25% du poids de ciment</li> <li>▪ Consistance fluide : 27% poids de ciment</li> </ul>
<b>Consommation</b>	Dépend de l'état de la surface et la rugosité du support, du format des carreaux et de la technique de pose (pose simple ou double encollage). A titre indicatif : 1,5-8 kg/m <sup>2</sup> .
<b>Température du Support</b>	+5°C min. / +35°C max
<b>Durée Pratique d'Utilisation</b>	30 min

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

### RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA SENEGAL S.A.R.L.U**  
29 Avenue Pasteur BP 6531, Dakar  
DAKAR  
SENEGAL  
Tel: 00 221 78 582 52 36  
Web: sen.sika.com

**Fiche Technique**  
SikaCeram®-206 Multiflow  
Novembre 2023, Version 01.01  
02171010200000959

SikaCeram-206Multiflow-fr-SN-(11-2023)-1-1.pdf