

## FICHE TECHNIQUE

# SikaCeram<sup>®</sup>-205 White SN

Mortier-colle amélioré, en neuf et en rénovation Classe C2.

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Mortier hydraulique monocomposant, prêt à gâcher. Après gâchage à l'eau, on obtient un mortier-colle thixotrope de couleur blanche.

### DOMAINES D'APPLICATION

Pose de revêtements céramiques et similaires, en sols et sur murs, en intérieur et en extérieur, en travaux neufs et en rénovation, en locaux secs ou humides et en bassins de piscines.

Supports admis :

- Béton, enduit, chape ciment,
- Plaques de plâtre cartonées,
- Béton cellulaire,
- Carreaux de terre cuite liant ciment,
- Enduits d'imperméabilisation pour piscines,
- Sikalastic 850 W et autres produits type SEL / SPEC
- Ancien carrelage en intérieur,
- Ancien revêtement en linoléum ou PVC
- Enduits ciment et béton banché en bassins de piscines.

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Limites d'emploi : | Format maxi (cm <sup>2</sup> ) |
| Murs intérieurs    | 2000                           |
| Sols intérieurs    | 3600                           |
| Sols extérieurs    | 2000                           |
| Piscines           | 1200                           |

En pose murale, la masse surfacique est réglementairement limitée à 40 kg/m<sup>2</sup>. Le format maximal autorisé peut être inférieur selon le type et la porosité du revêtement, la nature de l'ouvrage et du support. Se reporter au DTU 52.2 P1-1-1.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Conditionnement       | Sac 25Kg                                    |
| Aspect / Couleur      | Poudre blanche                              |
| Durée de Conservation | 12 mois dans son emballage d'origine intact |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Conditions de Stockage</b> | Sous abri, en ambiance normalement sèche.  |
| <b>Densité</b>                | 1.3558   |
| <b>Consommation</b>           | <p>La consommation varie selon :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le support (planéité, rugosité),</li> <li>▪ le type de revêtement (format, relief, absorption en eau/porosité),</li> <li>▪ le mode d'encollage (simple ou double) et la spatule utilisée.</li> </ul> <p>Elle varie de 1,5 à 8 kg de poudre par m2, selon les tableaux indicatifs suivants.</p> <p>Pour plus de précisions, se reporter aux DTU 52.2.</p> |

## VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

### RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

**SIKA SENEGAL S.A.R.L.U**  
 29 Avenue Pasteur BP 6531, Dakar  
 DAKAR  
 SENEGAL  
 Tel: 00 221 78 582 52 36  
 Web: sen.sika.com

**Fiche Technique**  
 SikaCeram®-205 White SN  
 Octobre 2021, Version 01.01  
 021710102000000705

SikaCeram-205WhiteSN-fr-SN-(10-2021)-1-1.pdf