

NOTICE PRODUIT

SikaCeram[®]-50

Mortie-colle pour applications intérieures

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Le SikaCeram[®]-50 est un mortier-colle, mono-composant facile à employer, à base de ciment et adjuvants spéciaux pour pose de carreaux céramiques.

DOMAINES D'APPLICATION

Pose de carreaux céramiques en intérieure.
Le SikaCeram[®]-50 adhère sur les supports en béton, et mortier.
Pour d'autres supports et pour l'extérieur, il est recommandé d'utiliser un autre produit de la gamme SikaCeram[®].

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Adhère sur des supports poreux (béton, mortier, pierre, brique). Facile à mettre en oeuvre grâce à son excellente maniabilité et sa consistance thixotrope.

AGRÉMENTS / NORMES

Rapport d'essais CNERIB Réf : DTEM/243/2014

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	Sac de 20 kg.
Aspect / Couleur	Gris.
Durée de Conservation	1 an dans son emballage d'origine, fermé et non détérioré.
Conditions de Stockage	
Densité	Mortier frais : environ 1,55 kg/l (à +20°C)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Adhérence par Traction directe

Adhérence initiale :	> 0,5 MPa.
Adhérence après immersion dans l'eau :	> 0,5 Mpa.
Adhérence après action de la chaleur :	> 0,5 MPa.

Température de Service	Entre + 5°C et + 35°C
Résistance au glissement	Glissement < 0,5 mm après 20 minutes.

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Elle dépend de la nature et de la rugosité du support et de la dimension des carreaux. Un sac de 20 kg mélangé avec environ 5 litres d'eau, permet de coller 10 m ² . sur une épaisseur de 2 mm.
Épaisseur de la Couche	2 à 6 mm.
Température de l'Air Ambiant	Entre + 5°C et + 35°C
Produit Appliqué Prêt à l'Emploi	Le support doit être propre, sain, dépoussiéré et débarrassé des parties non adhérentes. Le support doit être humidifié préalablement (en particulier pour des applications sur support très absorbant et par temps chaud). Le support ne doit pas ressuer l'humidité et être ébarrassé de tout film ou flaque d'eau en surface, lors de l'application. Support particulier : nous consulter.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Gâcher à l'eau propre à consistance désirée, entre 4,95 et 5,05 litres par sac.
Il est conseillé de mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique (A vitesse lente : 300 tours/ minute) jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux, et de couleur uniforme.
La durée de malaxage est d'environ 3 minutes.
Il est conseillé de laisser le mélange reposer durant 5 minutes environ avant de commencer l'application.

APPLICATION

Une fois le temps de repos écoulé, il faut à nouveau mélanger le produit durant 15 secondes environ. Par la suite, étaler une couche fine de la pâte à l'aide d'une truelle.
Puis appliquer le reste du produit et répartir au moyen d'une taloche crantée pour obtenir des sillons selon une épaisseur adéquate. Pour finir, poser le carreau céramique en appuyant doucement pour une fixation optimale.
Lorsque l'envers du carreau céramique est plus rugueux, il est recommandé de procéder à un double encollage.
Pour assurer le jointoiement, il faut attendre au mini-

mum 24 heures après avoir posé le revêtement céramique et similaire.
Une fois le mélange obtenu à consistance désirée, ne pas rajouter d'eau.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau avant durcissement du produit. Le SikaCeram®-50 durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Il ne faut jamais ajouter de l'eau pour remalaxer le produit durci dans le récipient.
Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon avant que le produit ne durcisse.
Eviter le contact avec les yeux.
Il est déconseillé de mouiller les carreaux avant l'application.

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

For any information regarding safety issues in the use, handling, storage and disposal of chemical products, users should refer to the latest version of the Data Sheet Product Safety containing physical, ecological, toxicological data and other security issues.

INFORMATIONS LÉGALES

Produit réservé à un usage strictement professionnel. Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version

la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

SIKA SENEGAL S.A.R.L.U
29 Avenue Pasteur BP 6531, Dakar
SENEGAL

NOTICE PRODUIT
SikaCeram®-50
Août 2020, Version 01.01
02171010100000006

SikaCeram-50-fr-SN-(08-2020)-1-1.pdf

